

ClearoPAG 161, 1-K-Montageschaum

ClearoPAG 161, 1-K-Montageschaum 329600161

Einsatzgebiete:

ClearoPAG 161 Objekt/Fenster Pistolenschaum mit der bewährten Feststoff-Ventiltechnik, ist ein feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten Polyurethanmontageschaum zum Dämmen, Kleben, Füllen, Isolieren und Befestigen.

Vielseitig einsetzbar u.a. im Festerbau, Malerhandwerk, Hoch-und Tiefbau, Tischlerei und Innenausbau.

Eigenschaften:

- mit der bewährten Feststoffventil-Technik
- nach ca. 7-10 Minuten schneidbar
- B2 nach DIN 4102
- unverrottbar
- fäulnisresistent
- nicht UV-Stabil
- frei von FCKW, HFCKW, Formaldehyd und PCB

Technische Daten:

Verarbeitung	mit Dosiergerät z.B. P20 ECO
Inhalt	750ml
Ausbeute	ca. 45 l freigeschäumt
Farbe	creme
Dosenverbreitungstemperatur	+5°C bis + 30°C
Klebfei nach	ca. 5-8 Min.
20mm Strang Schneidbar nach	ca. 7-10 Min.
20 mm Strang voll belastbar	ca. 12 Stunden
Temperaturbeständig im ausgehärteten Zustand	- 40°C bis + 80°C
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,04 W/(m*k)
Eigenschaften	unverrottbar, fäulnisresistent, nicht dauerhaft UV-Stabil
beständig gegen	Wasser, Öl, Benzin, Laugen, diverse Säuren, Lösemittel

ClearoPAG 161, 1-K-Montageschaum

Brandklasse	B2 nach DIN 4102
bewertetes Fugenschalldämmmaß	bis zu 58 dB ift Rosenheim Prüfbericht 16722886/1
Treibmittel	frei von FCKW, HFCKW, Formaldehyd und PCB
Lagerfähigkeit	24 Monate (bezogen auf trockene und kühle Lagerung)

Technische Daten gemessen bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Verarbeitung:

Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Den Untergrund leicht anfeuchten. Gipshaltige/poröse Untergründe mit geeignetem Primer / Tiefengrund vorbehandeln. Schmutzgefährdete Bereiche abdecken. Schaum haftet nicht auf Materialien wie Polyethylen, Silikon, Teflon, Fette o. ä.

Besondere Hinweise:

- Die Erzeugnisse werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.
- Alle Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen aus der Praxis und durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich. Es sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
- Wir empfehlen, aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Materialien, jedes Produkt vor dem Gebrauch einer gründlichen Eignungsprüfung an Originalmaterialien zu unterziehen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.
- Die Angaben dieses Datenblatts entbinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Da die Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, ist eine Gewährleistung für Fehlanwendungen ausgeschlossen.
- Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist längstens gültig bis zum Erscheinen einer neuen Version
- Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der genannten Telefonnummer zur Verfügung.