

FENOPUR® 125

**FENOPUR® 125, Montagekleber
8300200860**

Einsatzgebiete:

FENOPUR® 125 ist ein Ein-Komponenten-Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis durch Luftfeuchtigkeit härtend, mit Abdichtungsfunktion im Gehrungsbereich.

Spezialbereich: Kleben von Aluminium-Eckwinkeln im Fenster-, Türen- und Fahrzeugbau.

Weitere Anwendungen in der Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lüftungs- und Klimatechnik

Sowie im Karrosserie-, Container- und Fahrzeugbau.

Eigenschaften:

- feuchtigkeitshärtend
- kurze Reaktionszeit

Technische Daten:

Basis	Einkomponenten - Polyurethan, durch Luftfeuchtigkeit härtend	
Farbe	weiß, schwarz und braun	
Dichte	1,24 g / cm ³	
Aushärtegeschwindigkeit	2 - 3 mm / 24 Std.	(20 °C / 65 % R.V.)
Hautbildung	45 Min.	(20 °C / 64 % R.V.)
Shore-A-Härte	45 +/- 5	
Reißdehnung	500 %	(DIN 53504)
Zugfestigkeit	ca. 2,0 N / mm ²	
Temperturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C	

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Eine Haftung ist auf vielen Untergründen ohne Primer möglich. Wir empfehlen bei allen Anwendungen Testverklebungen. Der Auftrag erfolgt direkt aus der Kartusche mittels üblicher Pistole bzw. mit Spachtel. Nachglätten erfolgt vor der Hautbildung mit einer Seifenlösung.

FENOPUR® 125

Lagerung

Im Originalkarton 12 Monate lagerfähig,
Die Lagerbedingungen müssen „kühl und trocken“ sein.

Besondere Hinweise:

- *Die Erzeugnisse werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.*
- *Alle Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen aus der Praxis und durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich. Es sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.*
- *Wir empfehlen, aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Materialien, jedes Produkt vor dem Gebrauch einer gründlichen Eignungsprüfung an Originalmaterialien zu unterziehen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.*
- *Die Angaben dieses Datenblatts entbinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Da die Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, ist eine Gewährleistung für Fehlanwendungen ausgeschlossen.*
- *Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist längstens gültig bis zum Erscheinen einer neuen Version*
- *Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der genannten Telefonnummer zur Verfügung.*